

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Акриловый герметик № 123
выпускаемая ООО «Акродекор-К», г. Красноярск.

Сведения об образцах:

№ регистрации ИЦ 17

Дата изготовления октябрь 2004г.

Маркировка ИЦ С-07-31

Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП), ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытаний	Результаты испытаний образцов	Примечание
		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7
14.12.05	Цвет пленки	ГОСТ 14791-79	белый	ГОСТ 26589-85	Белый	
	Внешний вид пленки после высыхания		Светло-желтая непрозрачная однородная		Желтоватая непрозрачная однородная	
	Массовая доля нелетучих веществ, %		78-86		80	
	рН, не менее		7,5		7,5	
	Растяжимость при разрыве, %		300		300	
	Морозостойкость		Не менее 500		500	
	Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ⁰ С, не более, мин		60		60	
	Укрывистость при толщине слоя 1 мм, кг/м ²		не более 1,2		1,1	
	Предел прочности на растяжение, Нмм ⁻²		0,25		0,3	
	Водостойкость, %		100		100	

	Мин. Температура пленкообразования, °С		0		0	
	Адгезия, балл		не более 1		1	
	Устойчивость у истиранию, кг		не менее 20		28	