

**Результаты сертификационных испытаний
мастики герметизирующей нетвердеющей строительной по ГОСТ 14791-79**

№ п/п	Измеряемый показатель (ИП), ед. изм.	Маркировка образцов	Нормативные значения	Результаты испытаний образцов	Обозначение НД на метод испытаний
1	Внешний вид	-	Однородный, не допускается на поперечном сечении брикета более 2-х включений диаметром свыше 1мм	Однородный без видимых включений	ГОСТ 14791-79
2	Условная прочность при растяжении при разрыве, МПа	МГ-1 МГ-2 МГ-3 МГ-4 МГ-5	0,08-0,10	1,20 1,84 1,61 1,04 1,40 среднее – 1,42	ГОСТ 21751-76
3	Относительное удлинение при разрыве, %	МГ-6 МГ-7 МГ-8 МГ-9 МГ-10	35, не менее	240 280 300 230 210 среднее – 252	ГОСТ 26589-94