



**«Камнезаменитель Декор»
ГОСТ 31357-2007**

«Камнезаменитель Декор» предназначен для воссоздания целостности поверхности природного камня, лицевого кирпича, ремонта сколов, отверстий при внутренних и наружных работах.

Область применения:

- жилые комплексы;
- помещения общественного назначения;
- памятники архитектуры.

Технические характеристики и свойства материала – «камнезаменителя Декор»

- Смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны;
- высокая адгезия к поверхностям;
- пластичность;
- атмосферостойкость;
- придает поверхности типичный вид кирпича или природного камня.

№ п/п	Технические характеристики	Значение
1	Цвет	В соответствии с образцом
2	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
3	Влажность, % не более	0,2
4	Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой смеси, л	0,22-0,24
5	Марка по подвижности	Пк ₂
6	Водоудерживающая способность, % не менее	95
7	Прочность на сжатие МПа, не менее	15
8	Морозостойкость	F100
9	Толщина накрывочного слоя, мм	2-20
10	Время использования готовой растворной смеси, ч, не менее	1
11	Температура нанесения, °С	От + 5 до + 25
12	Упаковка	Бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами, полипропиленовые мешки

Основные требования к основанию.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, масел и любых веществ, снижающих адгезию.

Подготовка основания.

Осыпающиеся и непрочные участки поверхности необходимо удалить механически, соблюдая общую целостность оригинальной поверхности. Обработать поверхность акриловой грунтовкой (производства «Акродекор»), высушить в течение 4 часов.

Нанесение камнезаменителя.

Для приготовления растворной смеси камнезаменителя в емкость с определенным объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь, тщательно перемешивая механической мешалкой (дрелью со специальной насадкой) до получения однородной массы. В течении 5 минут растворная смесь «созревает», после повторного перемешивания смесь готова к применению. В грунтовочный раствор камнезаменителя воды вводят больше, для получения жидкопластичной консистенции. Этим грунтом промазывают поверхность тщательно втирая кистью в разрушенный материал для обеспечения лучшей адгезии.

На свежо обработанные грунтовочным слоем камнезаменителя «Декор» поверхности шпателем наносят густопластичную растворную смесь камнезаменителя, толщиной слоя не более 5 мм. Последующие слои наносят после схватывания предыдущих, предварительно сделав на них насечку и увлажнив.

Финишный слой материала наносят с запасом: на 2 – 3 мм выше лицевой поверхности. После схватывания раствора домастиковку обдирают вручную, с доводкой под оригинальную поверхность. Уплотняют нанесенный раствор с помощью шайбы с резиновой губкой или деревянным инструментом. Выравнивают нанесенный раствор и прижимают в области кромок. Осторожно обметают отреставрированные места мягкой щеткой или кистью. Особое внимание в процессе работы нужно уделять сохранению структуры швов каменной кладки.

Работы по нанесению камнезаменителя не следует производить в дождливую и жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей (закрывать фасад сеткой для лесов).

Поверхность со свеженанесенной смесью камнезаменителя следует защищать от быстрого высыхания, смачивать водой 2 – 3 раза в течение 3 дней.

Расход

Расход камнезаменителя 1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Контроль качества работ.

Контроль качества работ по нанесению камнезаменителя следует осуществлять на стадии выполнения каждой операции.

Качество подготовки поверхности проверять визуально в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Качество покрытия поверхности проверить после формирования фактуры.

Меры безопасности и охраны окружающей среды.

При работе с камнезаменителем применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая смесь относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению Минздравом РФ. Утилизировать как бытовые отходы.



Транспортировка и хранение.

Хранить и транспортировать камнезаменитель в герметично закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов, не допуская доступа влаги.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Акродекор-К: тел/факс (391) 236-87-60,236-87-88, E-mail: akrodekor@mail.ru, <http://www.akrodekor-k.ru>