

Санирующая штукатурка «Декор»
ТУ 23.64.10-002-41064153-2019

Санирующая штукатурка «Декор» предназначена для выравнивания кирпичных, каменных оснований с умеренной влажностью и засоленностью при наружных и внутренних работах, для осушения влажных кладок, защиты стен от разрушения в результате накопления высолов.

Область применения:

- Жилые комплексы;
- Помещения общественного назначения;
- Памятники архитектуры.

Технические характеристики и свойства санирующей штукатурки Декор

- Смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны;
- Высокая паропроницаемость;
- Обеспечивает устойчивость к выпадению сульфатных солей;
- Предупреждает образование высолов;
- Гидрофобная за счет специальных гидрофобизаторов, препятствует проникновению атмосферной влаги в стены

№п/п	Технические характеристики	Значение
1	Цвет	Серый
2	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
3	Влажность, % не более	0,3
4	Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой смеси, л	0,16-0,18
5	Марка по подвижности	Пк3
6	Водоудерживающая способность, не менее	95
7	Прочность на сжатие МПа, не менее	5,0
8	Морозостойкость	F50
9	Толщина накрывочного слоя, мм не менее	10
10	Толщина штукатурного покрытия при осушении стен, мм не менее	20
11	Время использования готовой растворной смеси, мин, не менее	15-20
12	Температура нанесения (основания и окружающей среды), °С	От + 5 до + 25
13	Упаковка	Бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами, полипропиленовые мешки

Основные требования к основанию.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть прочным, шершавым, очищенным от пыли, масел и любых веществ, снижающих адгезию, впитывающим и имеющим открытые поры.

Подготовка основания.

Осыпающиеся и непрочные участки поверхности необходимо удалить. Очистить от любых загрязнений. Поврежденные швы кладки расчистить на глубину 20-30 мм.

Существующие малярные покрытия и штукатурку в местах, подлежащих реновации следует удалить до основания в зоне повреждения и на расстоянии не менее чем на 80 см за пределы видимых областей увлажнения и засоленности стен. Солевые отложения очистить стальными щетками. На влажных, с выступлением солей основаниях провести биоцидную обработку, при необходимости гидроизоляцию. Перед нанесением санирующей штукатурки «Декор» поверхность кладки смочить водой до получения матово-влажного блеска. Санирующая штукатурка «Декор» не должна соприкасаться с землей во избежание капиллярного подсоса воды. В цокольной зоне следует начинать оштукатуривание с опорной планки высотой 5-10 см. После выравнивания стен и удаления опорной планки, в основании цоколя следует нанести штукатурную гидроизоляцию «Декор».

Нанесение санирующей штукатурки Декор.

Для повышения прочности сцепления санирующей штукатурки «Декор» с основанием следует нанести обрызг санирующей штукатурки «Декор», который должен равномерно (в виде сетки) покрывать примерно 50% площади основания. Толщина слоя обрызга должна составлять около 5 мм. При нанесении обрызга растворная смесь не должна покрывать швы.

Швы кладки (предварительно расшитые и очищенные) до нанесения обрызга специальному заполнению не подлежат. В случае значительного разрушения швов в результате коррозии, или при повышенном содержании в них солей, швы после очистки заполняют санирующей штукатуркой.

Штукатурная смесь для обрызга разводится водой до консистенции жидкой сметаны. Поверхность со свеженанесенным раствором следует предохранять от слишком быстрого высыхания и при необходимости увлажнять в течение 2 дней. Санирующую штукатурку можно наносить на обрызг не ранее, чем через сутки.

Для приготовления растворной смеси в емкость с определенным объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь, тщательно перемешивая механической мешалкой (дрель со специальной насадкой) до получения однородной массы. В течение 5 минут растворная смесь «созревает», после повторного перемешивания растворная смесь готова к применению.

Сначала растворной смесью заполняют расшитые ранее кладочные швы. И сразу же вручную с помощью мастерка укладывают слой штукатурного покрытия толщиной не более 10 мм за один проход. При нанесении нескольких слоев нижние слои выравниваются, но не заглаживаются. Каждый последующий слой наносится на предыдущий после приобретения им несущей способности (через 24 часа). При необходимости нанесения штукатурного слоя толщиной более 40 мм следует проводить работы с использованием оцинкованной металлической штукатурной сетки с размером ячейки 20×20 мм. Завершающий слой санирующей штукатурки «Декор» выравнивают полутерком. Примерно через 15 – 20 минут после выравнивания штукатурку затирают теркой с войлочным покрытием или с покрытием из грубой резиновой губки.

Поверхность не следует обрабатывать слишком интенсивно и долго. Необходимо обратить внимание на то, чтобы на затертой поверхности не было воды и связующего материала, т.к. в этом случае возникает опасность растрескивания штукатурного покрытия. Для повышения адгезии каждого последующего слоя к предыдущему, поверхность санирующей штукатурки «Декор» сразу после выравнивания следует обработать жестким венником (нанести царапины и борозды).

Свежее штукатурное покрытие следует защищать от слишком быстрого высыхания не менее 2 – 3 дней. Поверхность смачивать водой.

При производстве фасадных работ использовать защитную сетку для лесов, закрывать поверхность от дождя, сквозняков, прямых солнечных лучей.

При работе в помещении не допускать прямого нагревания штукатурного покрытия отопительными приборами, исключить сквозняки.

Поверх санирующей штукатурки Декор можно наносить следующие материалы:

– краску ВД-АК-121Ф – как минимум через 3 дня;

– декоративные штукатурки Декор – как минимум через 2-3 недели.

Перед нанесением декоративных штукатурок «Декор» поверхность санирующей штукатурки «Декор» необходимо предварительно увлажнить.

Расход.

Расход санирующей штукатурки «Декор» – 1,4 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Контроль качества работ.

Контроль качества работ по нанесению санирующей штукатурки «Декор» следует осуществлять на стадии выполнения каждой операции.

Качество подготовки поверхности проверить визуально в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Качество покрытия проверить после высыхания.

Меры безопасности и охраны окружающей среды.

При работе с санирующей штукатуркой «Декор» применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая смесь относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению Минздравом РФ.

Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортирование и хранение.

Упакованную сухую смесь санирующей штукатурки «Декор» перевозят транспортными пакетами любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Применяемые способы транспортирования сухой смеси санирующей штукатурки «Декор» должны исключать возможность попадания в нее атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Сухую смесь санирующей штукатурки «Декор» следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 70%.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Производитель гарантирует соответствие качества сухой смеси санирующей штукатурки «Декор» требованиям ГОСТ 33083-2014.

Инструкция по применению сухой смеси санирующей штукатурки «Декор» носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению сухой смеси санирующей штукатурки Декор, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.