

Акриловая грунтовка.
ТУ 2316-001-41064153-96

Акриловая грунтовка предназначена для подготовки наружных и внутренних бетонных, кирпичных, гипсокартонных, деревянных, оштукатуренных и окрашенных поверхностей строительных конструкций, для выравнивания плотности поверхности, увеличения прочности сцепления подложки с покрытием.

Акриловой грунтовкой могут быть обработаны хорошо связанные с основанием известковые и воднодисперсионные окрасочные покрытия.

Технические характеристики и свойства материала Акриловая грунтовка.

- Укрепляет верхний слой основания;
- Паропроницаема;
- Увеличивает срок службы покрытия, его качество;
- Не содержит органических растворителей;
- Выравнивает по плотности подложку;
- Снижает расход краски;
- Усиливает интенсивность цвета краски.

№ п/п	Технические характеристики	Значение
1	Цвет пленки	прозрачный
2	Внешний вид пленки после высыхания	ровное однородное покрытие
3	Плотность, г/см ³	1,0-1,1
4	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	15
5	Величина рН, менее	7
6	Условная вязкость по ВЗ 246 D = 4мм, при t=20±0,5 °С, с не менее	10
7	Время высыхания до степени 3 при t=20±2 °С, ч не более	1
8	Морозостойкость, цикл не менее	5
9	Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч не менее	48
10	Упаковка	Полипропиленовое ведро
11	Температура эксплуатации покрытия	От -50°С до +60°С
12	Температура нанесения	Не ниже +5°С

Подготовка поверхности к покрытию

Перед грунтованием поверхность должна быть очищена от масляных пятен, ржавчины, отслаивающихся или непрочно держащихся покрытий.

Не смешивать с другими красками и растворителями. Не разбавлять водой!

Способ нанесения.

Наносить кистью, валиком, краскопультом. Наносить акриловую грунтовку при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°С. При обработке сильно впитывающих оснований необходимо поверхность грунтовать дважды. К нанесению

краски приступить через 40-60 мин после нанесения акриловой грунтовки. После работы инструмент, тару вымыть водой.

Расход.

Расход акриловой грунтовки составляет 0,2-0,4 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Меры безопасности и охраны окружающей среды.

При попадании в глаза и кожу - промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Минздравом РФ. Пожаро-, взрывобезопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение производится по ГОСТ 9980.5.

Хранить и транспортировать акриловую грунтовку в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0°C.

Не замораживать!

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ООО ТД «Акродекор»: тел. (391) 236-87-60 E-mail: akrodekor@mail.ru <http://www.akrodekor-k.ru>

Эти технические данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности системы покрытия, условий эксплуатации и т.д. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.