

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Испытательная лаборатория Инженерно-строительного института
(ИЛ ИСИ СФУ)

Адрес: 660041, Россия, г. Красноярск, пр-т Свободный, 82, ИЛ ИСИ СФУ; тел./факс:
8 (391) 2-912-077

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СН49 от 06 октября 2011 г.
действителен до 06 октября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2-016
от 15 марта 2013 г.

1. Объект испытаний: наливной пол (ТУ заказчиком не представлены)
2. Основание для проведения испытаний: образцы, предоставлены на испытания ООО ТД «Акродекор» согласно договору №
3. Дата проведения испытаний: 12.03.2013 г.
4. Образцы для испытаний: 2 средние пробы с массой 3,4 кг каждая, предоставленной заказчиком 4.03.2013 г.
5. НД, на соответствие которому испытывается образец: ГОСТ 7076 «Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме»
6. Средства измерений и испытательное оборудование, использованные при проведении испытаний: Весы лабораторные по ГОСТ 24104, прибор измерения теплопроводности ИТП-МГ4 250.
7. Условия проведения испытаний 21 °С, W=25%
8. Результаты испытаний приведены в табл.1

Таблица 1

Маркировка упаковочной единицы мастики	Номер средней пробы	Значение характеристик		Примечание
		Фактические значения плотности, г/см ³	Теплопроводность, Вт/м С ⁰	
наливной пол	1	1,200	0.41	
	2	1,215	0.40	

ПОДПИСИ:

Зам. руководителя по качеству ИЛ  И.Г. Енджиевская

Испытания проводит:
Доцент кафедры СМиТС, к.т.н



Е.В. Пересыпкин

Примечание:

Результаты выданы только на представленные образцы

Перепечатка и копирование – только с разрешения ИЛ ИСИ СФУ или заказчика.