



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУ «КРУДОР»

Аттестат аккредитации № 007153
РОСС RU 9001.21СЛ79
зарегистрирован в Госреестре
« 29 » октября 2002 г.
действителен до
« 29 » октября 2005 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНОГО ИСПЫТАНИЯ
АКРИЛОВОГО СВЯЗУЮЩЕГО
СИНТОМЕР 29/41

Представленные образцы акрилового связующего при испытании на $t_{хр}$ на приборе АТХ-90 по ГОСТ 11507-78 показали следующий результат:

- температура хрупкости Синтомера 29/41 равна $-32,5^{\circ}\text{C}$

Инженер 1 кат.

Начальник ИЦ

Пронина Н.Н.

Хохлов А.П.