

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательная лаборатория "ЛИСК"
660041 г.Красноярск, пр.Свободный, 70

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.22СЛ54
Зарегистрирован в Едином реестре
"24" мая 2007 г.
Действителен до
"24" мая 2010 г.

Директор
АНО "Красноярскстройсертификация"

Ю.Ф. Сто

2007 г.

ПРОТОКОЛ
сертификационных испытаний

№ 118-С от "30" июля 2007 г.

Основание для проведения испытаний Техническое задание № Т019-2

Заказчик ООО «Акродекор-К», г. Красноярск

(наименование, адрес)

Наименование продукции Смеси сухие строительные «Декор П» и «Декор Р»
по ГОСТ 28013-98, ГОСТ 31189-2003

(тип, марка, код ОКП, НД и т.п.)

Производитель продукции ООО «Акродекор-К»

(наименование, адрес)

Определяемый показатель Приложение № 1

(наименование)

Дата поступления образцов 28.03.2007 г.

Сведения о представленных образцах:

Смеси сухие «Декор П» и «Декор Р» по 5 кг каждого вида -

Дата испытания образцов 28.03.2007г. - 25.06.2007г.

Сведения об образцах, изготовленных для испытаний:

Образцы сухих смесей «Декор П» и «Декор Р» в количестве по 1 кг каждой; образцы ре-
творных смесей изготовленных из сухих смесей «Декор П» и «Декор Р»; кубики с ребром 70,7
мм в количестве по 6 шт. каждого вида смеси

Регистрационные данные образцов в ИЛ СДП (1÷6) СДР (1÷6)

(номер регистрации и маркировка образцов)

Методики испытаний ГОСТ 5802-86, ГОСТ 8735-88

(шифры НД, наименование методик)

Результаты испытаний результаты испытаний приведены в приложении № 1

Руководитель ИЛ "ЛИСК"



(подпись)
(подпись)

И.Н. Юрченко
(ф.и.о)

О.А. Пашко
(ф.и.о)

Приложение № 1
к протоколу испытаний
№ 118-С от "30" июля 2007

Результаты сертификационных испытаний
смесей сухих строительных «Декор П» и «Декор Р» по ГОСТ 28013-98, ГОСТ 31189-2003

№ п.п	Измеряемый показатель (ИП), ед.изм.	«Декор П»		«Декор Р»		Обозначение НД на метод испытаний
		Нормативное значение	Фактическое значение	Нормативное значение	Фактическое значение	
Смесь сухая						
1	Влажность сухой смеси, %, не более	0,1	0,1	0,1	0,1	ГОСТ 8735-88
2	Средняя плотность, кг/м ³	-	1450	-	1030	
3	Крупность зерен заполнителей, мм, не более	0,63	0,317	0,63	0,315	
Смесь растворная						
4	Подвижность смеси: -усадка конуса, см -марка	12-14 П к 4	12,5 П к 4	1-4 П к 1	3 П к 1	ГОСТ 5802-86
5	Водоудерживающая способность, %, не менее	90	95,7	90	97	
6	Расслаиваемость смеси, %, не более	10	1,0	10	2,0	
Раствор затвердевший						
7	Морозостойкость: -количество циклов, не менее -потеря прочности, %, не более - марка по морозостойкости, не ниже	35 25 F 35	35 22,7 F 150	35 25 F 35	35 2,9 F 200	

Руководитель ИЛ "ЛИСК"

Исполнители




(подпись)

(подпись)

И.Н. Юрченко

(ф.и.о)

Г.А. Скрипаченко

(ф.и.о)