

Сухая смесь «Декор-Рп»
ТУ 5745-002-41064153-2012

Сухая смесь «Декор-Рп» предназначена для восстановления геометрии вертикальных и горизонтальных поверхностей при наружных и внутренних работах.

«Декор-Рп» применяется для ремонта ж/бетонных конструкций (потолков, элементов лестниц, ограждающих и несущих конструкций), для заделывания трещин в бетоне, кирпиче, штукатурке, камне, восстановления стен под «кирпич» с восстановлением расшивки. Сухая смесь «Декор-Рп» образует прочное, долговечное покрытие, не пригодна для применения на деформирующихся основаниях (деревянные полы, металлические листы и т.п.).

Область применения:

- жилые комплексы;
- помещения общественного назначения.

Технические характеристики и свойства материала «Декор-Рп»

- смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны;
- технологичность, удобоукладываемость;
- быстрый набор прочности;
- высокая адгезия к поверхностям;
- высокая устойчивость к механическим и динамическим нагрузкам;

№ п/п	Технические характеристики	Значение
1	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
2	Влажность, %, не более	0,3
3	Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой смеси, л	0,215
4	Марка по подвижности	Пк ₂
5	Водоудерживающая способность, %, не менее	97
6	Прочность на сжатие, МПа, не менее	15
7	Морозостойкость	F50
8	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	370
9	Температура применения, °С	не ниже +5, не выше +30
10	Упаковка	Бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами, полипропиленовые мешки
11	Температура эксплуатации покрытия	От -50°С до +60°С
12	Температура нанесения	Не ниже +5°С

Основные требования к основанию.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87

Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, масел и любых веществ, снижающих адгезию.

Подготовка основания.

Оценить состояние конструкции визуально и инструментально. Поверхность с трещинами простучать молотком с целью обнаружения пустот. При наличии пустот, хрупких участков, широких трещин, поверхность очистить от всех непрочных наслоений. Трещины расшить с помощью перфоратора и продуть сжатым воздухом. Тщательно очистить поверхность основания от пыли, грязи, масел, краски, мастики и т.п. В итоге ремонтируемая поверхность должна стать прочной и достаточно шероховатой. Перед нанесением «Декор-Рп» ремонтируемые поверхности следует предварительно хорошо смочить водой, либо обработать акриловой грунтовкой и высушить в течение 4 часов.

Выполнение работ.

Для приготовления растворной смеси «Декор-Рп» в емкость с определенным объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь, тщательно перемешивая механической мешалкой (дрелью со специальной насадкой) до получения однородной массы. В течение 5-7 минут растворная смесь «созревает», после повторного перемешивания смесь готова к применению.

Готовая растворная смесь «Декор-Рп» должна быть израсходована в течение 2 часов. Растворная смесь «Декор-Рп» наносится на поверхность конструкции при помощи металлического шпателя, терки и т.п. инструментов послойно. Толщина каждого слоя не должна превышать 10 мм. Следующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Работы по нанесению смеси «Декор-Рп» не следует производить в дождливую, ветренную и жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей.

Поверхность со свеженанесенной смесью «Декор-Рп» следует защищать от быстрого высыхания, сквозняков и сильного нагрева. При необходимости раствор смачивают водой.

Расход.

Расход сухой смеси «Декор-Рп» - 1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Контроль качества работ.

Контроль качества работ по нанесению смеси «Декор-Рп» следует осуществлять на стадии выполнения каждой операции.

Качество подготовки поверхности проверить визуально в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Качество покрытия проверить после высыхания.

Меры безопасности и охраны окружающей среды.

При работе с «Декор-Рп» применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая смесь относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению Минздравом РФ.

Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортирование и хранение.

Упакованную сухую смесь «Декор-Рп» перевозят транспортными пакетами любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Применяемые способы транспортирования сухой смеси «Декор-Рп» должны исключать возможность попадания в нее атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Сухую смесь «Декор-Рп» следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 70%.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Производитель гарантирует соответствие качества сухой смеси «Декор Рп» требованиям ГОСТ 31357-2007. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению сухой смеси «Декор Рп», производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ООО ТД «Акродекор»: тел. (391) 236-87-60 E-mail: akrodekor@mail.ru <http://www.akrodekor-k.ru>